# Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vi-Chem Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814 هي مادة من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814: السيارات

## المواصفات الفنية

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.37 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **صلابة الديورومتر** | 87 | - | ASTM D2240, ISO 868 |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 18.3 MPa | 2654.2 psi | ASTM D638, ISO 527-2/5A |
| **استطالة الشد** | 350 % | - | ASTM D638, ISO 527-2 |
| **قوة التمزق** | | | |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | - | - | |
| | kN/m 70.0 | - | ASTM D1044 |
| | kN/m 70 | - | ISO 34-1 |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في الاستطالة القصوى في الهواء** | % 2.0 | - | ASTM D573, ISO 188 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **بقع الأسفلت** | 0.650 | - | - |
| **التجوية في فلوريدا** | 0.240 | - | SAE J1976 |
| **الانحناء بالمغزل** | نجاح | - | - |
| **اختبار الهجرة/التلطيخ** | نجاح | - | - |
| **مقاومة العفن الفطري** | نجاح | - | ASTM G21 |
| **مقاومة الكبريتيد** | نجاح | - | ASTM D1712 |
| **مقياس التجوية بالزينون** | 0.450 | - | SAE J1960 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.