Vi-Chem PVC VIR 6186

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VIR 6186 هي مادة بولي فينيل كلوريد صلبة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VIR 6186: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2630 MPa	381449.94 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	120 J/m	2.25 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	70.7 C°	159.26 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	إطفاء ذاتي	-	FMVSS 302

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في أريزونا	0.500(Black)	-	SAE J1976
التجوية في فلوريدا	0.400(Black)	-	SAE J1976
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
مقاومة الطقس	1.06(Black)	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.