Vi-Chem PVC VNC66-30I-7261

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC66-30I-7261 هي مادة بولي فينيل كلوريد مرنة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 10.0 MPa 10.0	- psi 1450.38 psi 1450.38	- ISO 527-2/2/500 ASTM D638
استطالة الشد	% 780	-	ASTM D638
قوة التمزق	kN/m 31.0 kN/m 31	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 2.2	-	ASTM D573, ISO 188
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 14	-	ASTM D573, ISO 188
التغير في الكتلة في الهواء	% 0.53 % 0.53	- -	ASTM D573 ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-30°C)	نجاح	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون (98 إلى 102°C)	5.00	-	Multiple Standards
التجوية في فلوريدا		- - -	- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مقاومة البقع		-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-
مقياس التجوية بالزينون		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.