Vi-Chem PVC VNC66-30I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC66-30I هي مادة من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.
التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC66-30I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D638
استطالة الشد	% 360	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-40°C)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا		-	ASTM G7
	1.96	-	-
	نجاح	-	-
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	نجاح	-	GM 9329P
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	GM 9303P
الفقد المتطاير (105°C)	% 1.6	-	ASTM D1203
مقياس التجوية بالزينون		-	SAE J1960
	0.500	-	-
	لا توجد عيوب	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 47	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.