Vi-Chem PVC VNC67E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	15% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC67E هي مادة بولي فينيل كلوريد مرنة مملوءة بـ 15٪ من المعادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمة الأساسية لـ Vi-Chem PVC VNC67E: مرونة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مرونة جيدة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ISO 1183/A
الرطوبة	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-30°C، 4.00 سم)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (85°C)	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون		-	-
	نجاح	-	-
	1.10	-	-
مقاومة الفطريات	منطقة تثبيط وعدم نمو فطري	-	-
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	-
الفقد المتطاير	%	-	ISO 176

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 37
استطالة الشد	300 %	-	ISO 37
قوة التمزق	37 kN/m	-	ASTM D1004

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد في الهواء	24 %	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-5.5 %	-	ISO 188
التغير في صلابة شور في الهواء	-29	-	ISO 188

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.