# Vi-Chem PVC VNC87-40E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vi-Chem Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | 19% حشوة | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC87-40E عبارة عن مادة كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 19٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو، 19% حشو بالوزن | - | - |
| **المظهر** | الألوان المتوفرة | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.25 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 35 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 19.0 | psi 2755.72 | ASTM D412 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المرونة الباردة** | نجاح | - | GM 9503P |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية** | نجاح | - | GM 9329P |
| **مقاومة العفن الفطري** | نجاح | - | GM 9303P |
| **مقاومة الفطريات المختلطة** | نجاح | - | GM 9328P |
| **الفقد المتطاير** | 0.480 | - | ASTM D1203 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.