Vi-Chem PVC VNC90-30I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC90-30I عبارة عن مادة كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.
التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC90-30I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للفطريات مقاوم للبقع الكبريتيدية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.41 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
صلابة الديورومتر	89	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D638
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	61 kN/m	-	ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	2.2 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	14 %	-	ASTM D573
التغير في الكتلة في الهواء	-1.1 %	-	ASTM D573

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	إطفاء ذاتي	-	FMVSS 302

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون		-	-
	AATCC 4	-	ISO 188
	AATCC 4	-	ASTM D573
الانحناء بالمغزل	لا توجد تشققات	-	FLTM BN 102-01
تلطيخ الطلاء	لا يوجد تلطيخ	-	ASTM D1712
مقاومة الكبريتيد	لا يوجد تلطيخ	-	ASTM D1712
مقياس التجوية بالزينون	0.250(Black)	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.