# Vi-Chem PVC VSR50D-80I

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vi-Chem Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vi-Chem PVC VSR50D-80I عبارة عن مادة كلوريد البوليفينيل الصلب. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Vi-Chem PVC VSR50D-80I: صلب.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | صلابة متوسطة<br>مقاوم للبقع | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.37 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **الرطوبة** | لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة شور** | 47 | - | ISO 868 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المرونة الباردة (-30°C، 2.50 سم)** | لا توجد تشققات | - | GM 9503P |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التجوية في فلوريدا** | - | - | - |
| | لا توجد عيوب غير مرغوب فيها | - | - |
| | 0.870 | - | - |
| **مقاومة الفطريات** | منطقة تثبيط (ZOI) وعدم نمو | - | - |
| **بقعة وردية** | لا يوجد تلطيخ | - | - |
| **مقياس التجوية بالزينون** | - | - | - |
| | لا توجد عيوب غير مرغوب فيها | - | - |
| | 0.780 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 15.9 MPa | 2306.1 psi | ISO 37 |
| **استطالة الشد** | 260 % | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | 68 kN/m | - | ISO 34-1 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.