Nitrovin™ 457

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	11% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nitrovin™ 457 هي مادة من مادة المطاط الحراري البركاني (TPV) مملوءة بنسبة 11٪ من المعادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمات الهامة لـ Nitrovin™ 457 هي: مقاومة للمواد الكيميائية قابلية معالجة جيدة مقاومة للحرارة تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات منع التسرب في السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 11% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة البنزين قابلية تلوين جيدة قابلية معالجة جيدة مقاومة عالية للحرارة تشوه دائم بالضغط منخفض مقاوم للزيت	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات أختام	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.9 MPa	1580.91 psi	ISO 37
استطالة الشد	310 %	-	ISO 37
قوة التمزق	31 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	59 %	-	ISO 815

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (Fogging)	93 %	-	GM 9305P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون		-	-
	(Black)0.590	-	SAE J1885
	(Black)0.480	-	SAE J1960
مقاومة الطقس		-	SAE J1976
	0.730	-	-
	(Black)0.690	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.