Nitrovin™ 459

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nitrovin™ 459 هي مادة من مادة المطاط الحراري البركاني (TPV). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمات الهامة لـ Nitrovin™ 459 هي: مقاومة للمواد الكيميائية قابلية معالجة جيدة مقاومة للحرارة تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات منع التسرب في السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة البنزين	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	أختام	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
الرطوبة	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	-
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الفطريات	منطقة تثبيط وعدم نمو فطري	-	-
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	-
الفقد المتطاير	1.3 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	54 %	-	-
	64 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.