Thermovin™ 170-H8

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermovin™ 170-H8 هي مادة مقواة بالحرارة (TPV). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Thermovin™ 170-H8: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للعفن مقاوم للبقع	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 12.8 MPa 12.8	- psi 1856.49 psi 1856.49	- ISO 527-2/500 ASTM D638
استطالة الشد	% 380 % 380	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/500
قوة التمزق	kN/m 31.0	-	ASTM D1004
مجموعة الضغط	% 44	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 11	-	ASTM D573, ISO 188

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 32	-	FMVSS 302

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الفطريات	لا يوجد هجوم فطري واضح	-	ASTM G21
الانحناء بالمغزل (180°، 5.08 سم)	لا توجد تشققات	-	-
الملدن	سلبي	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مقاومة البقع		-	-
	لا يوجد تلطيخ	-	-
	لا يوجد تلطيخ	-	-
الفقد المتطاير (C°105)	% 1.9	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.