Thermovin™ 170 H8

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	12% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermovin™ 170 H8 هي مادة مقواة بالحرارة (TPV) مملوءة بنسبة 12٪ من المعادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. التطبيق النموذجي لـ Thermovin™ 170 H8: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 12% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
الرطوبة	نجاح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-30°C)	نجاح	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الفطريات	نجاح	-	-
بقعة وردية	نجاح	-	-
الفقد المتطاير (105°C)	% 1.9	-	ASTM D1203
مقياس التجوية بالزينون		-	-
	نجاح	-	-
	0.0300	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 11.2	psi 1624.43	ASTM D412A
استطالة الشد	% 360	-	ASTM D412A
قوة التمزق	kN/m 31.0	-	ASTM D1004
مجموعة الضغط	% 45	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.