VICOTE® F805 Natural

المصنع	Victrex plc	**الفئة**	PEEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمت صياغة درجات VICOTE F805 natural و F806 natural و F807Blk خصيصًا لتوفير طلاء قوي ومرن ومقاوم للتآكل بدرجة عالية مع مستويات متفاوتة من مواد التشحيم على الركائز الحديدية وغير الحديدية مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المصبوب والألومنيوم. الخصائص النموذجية هي درجة حرارة استخدام مستمر عالية تبلغ 260 درجة مئوية، ومقاومة استثنائية للتآكل والاحتراق والقطع في درجات الحرارة العالية هذه جنبًا إلى جنب مع مقاومة كيميائية ممتازة. تحتوي تشتتات VICOTE على مستوى منخفض من المواد القابلة للاستخلاص. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص في درجات الحرارة العالية حيث قد تفشل الطلاءات الأخرى المحررة. اتصل بـ Victrex للحصول على مزيد من التفاصيل. تشتتات VICOTE F805 natural و F806 natural و F807Blk مائية الأساس ولكن توجد كميات صغيرة من المذيبات. راجع ورقة MSDS المناسبة للحصول على التفاصيل. إن بوليمر PEEK الموجود في تشتتات VICOTE مثل الدرجات الأخرى غير المطلية من بوليمر VICTREX® PEEK هي مواد لدن بالحرارة بطبيعتها وتظهر تدفقًا فوق درجة حرارة الانصهار. عند معالجتها باستخدام الإرشادات الصحيحة، ستظهر الطلاءات الخصائص الممتازة التي يشتهر بها VICTREX PEEK. تتمتع طلاءات VICOTE بمقاومة كيميائية ممتازة. راجع كتيب Victrex للمقاومة الكيميائية للحصول على مزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة مرن	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.300	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	طلاء رش	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.18	-	ASTM G133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصاق الفتحة المتقاطعة (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
الصدمة المباشرة		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
صلابة كونيغ (40.0 إلى 50.0 ميكرومتر)	min 2.4	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.