# VICOTE® F807 Grey

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Victrex plc | **الفئة** | PEEK |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

طلاءات التشتت المائي الرمادي VICOTE® F807 VICOTE® هي الاسم التجاري لمجموعة طلاءات Victrex. تتوفر طلاءات VICOTE من خلال Victrex plc أو شبكة الطلاء المفضلة لديها. تمت صياغة درجة VICOTE F807 Grey خصيصًا لتوفير طلاء مرن يتميز بمقاومة عالية للتآكل والاحتراق جنبًا إلى جنب مع خصائص إطلاق ممتازة على الركائز الحديدية مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المصبوب. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص في درجات الحرارة العالية حيث قد تفشل الطلاءات الأخرى المحررة. تحتوي تشتتات VICOTE على مستوى منخفض من المواد القابلة للاستخلاص. اتصل بـ Victrex plc للحصول على مزيد من التفاصيل. تشتتات VICOTE F807 Grey مائية الأساس ولكن توجد كميات صغيرة من المذيبات. راجع ورقة MSDS المناسبة للحصول على التفاصيل. إن بوليمر VICTREX® PEEK الموجود في تشتتات VICOTE مثل الدرجات الأخرى غير المطلية من بوليمر VICTREX PEEK هي مواد لدن بالحرارة بطبيعتها وتظهر تدفقًا فوق درجة حرارة الانصهار. عند معالجتها باستخدام الإرشادات الصحيحة، ستظهر الطلاءات الخصائص الممتازة التي يشتهر بها بوليمر VICTREX PEEK. تتمتع طلاءات VICOTE بمقاومة كيميائية ممتازة. راجع قاعدة بيانات Victrex للمقاومة الكيميائية للحصول على مزيد من التفاصيل.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مادة مضافة غير محددة | - | - |
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | مقاومة كيميائية جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | | | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | مواد قابلة للاستخلاص منخفضة<br>مرن | -<br>- | |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 175.300 | - | - |
| **المظهر** | رمادي | - | - |
| **طريقة المعالجة** | طلاء<br>طلاء بالرش الكهروستاتيكي | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 10.0 | - | Internal Method |
| **اللزوجة (C°25)** | sec 17.0 | - | ISO 2431 |
| **الوزن** | % 39 | - | Internal Method |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التصاق الفتحة المتقاطعة (Cross Hatch)** | | - | ISO 2409 |
| | 0 | - | - |
| | 0 | - | - |
| | 0 | - | - |
| **الصدمة المباشرة** | | - | ISO 6272 |
| | cm 100.00 | - | - |
| | cm 0.50 | - | - |
| | g 2000 | oz 70.54 | - |
| **الوزن النوعي (.S.G) (25°C)** | kg/m³ 1.10 | - | ISO 2811 |
| **حجم المواد الصلبة النظري** | % 26 | - | - |

| الخواص الحرارية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة الانصهار** | 343 C° | 649.4 F° | DSC |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.