VICOTE® F809 Natural

المصنع	Victrex plc	**الفئة**	PEEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمت صياغة درجات VICOTE F808 natural و F809 natural و F810Blk خصيصًا لتوفير طلاء مرن يتميز بمقاومة عالية للتآكل والاحتراق جنبًا إلى جنب مع خصائص إطلاق ممتازة على الركائز الحديدية مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المصبوب. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص في درجات الحرارة العالية حيث قد تفشل الطلاءات الأخرى المحررة. تحتوي تشتتات VICOTE على مستوى منخفض من المواد القابلة للاستخلاص. اتصل بـ Victrex للحصول على مزيد من التفاصيل. تشتتات VICOTE F808 natural و F809 natural و F810Blk مائية الأساس ولكن توجد كميات صغيرة من المذيبات. راجع ورقة MSDS المناسبة للحصول على التفاصيل. إن بوليمر VICTREX® PEEK الموجود في تشتتات VICOTE مثل الدرجات الأخرى غير المطلية من بوليمر VICTREX PEEK هي مواد لدن بالحرارة بطبيعتها وتظهر تدفقًا فوق درجة حرارة الانصهار. عند معالجتها باستخدام الإرشادات الصحيحة، ستظهر الطلاءات الخصائص الممتازة التي يشتهر بها بوليمر VICTREX PEEK. تتمتع منتجات VICOTE بمقاومة كيميائية ممتازة. راجع كتيب بيانات المقاومة الكيميائية Victrex للحصول على مزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	مرن	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.300	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	طلاء رش	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.090	-	ASTM G133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصاق الفتحة المتقاطعة (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
الصدمة المباشرة		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
صلابة كونيغ (40.0 إلى 50.0 ميكرومتر)	min 2.1	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.