VICOTE® F815

المصنع	Victrex plc	**الفئة**	PEEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VICOTE® هو الاسم التجاري لمجموعة طلاءات Victrex. تتوفر طلاءات VICOTE من خلال Victrex أو شبكة الطلاء المفضلة لديها. تم تصميم درجات VICOTE F815 و F816Blk خصيصًا لتوفير طلاء يمنح مقاومة عالية للتآكل والاحتراق جنبًا إلى جنب مع خصائص إطلاق ممتازة يتم الاحتفاظ بها مع تآكل الطلاء. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص في درجات الحرارة العالية حيث قد تفشل طلاءات الإطلاق الأخرى. تحتوي مشتتات VICOTE على مستوى منخفض من المواد القابلة للاستخلاص. اتصل بـ Victrex للحصول على مزيد من التفاصيل. مشتتات VICOTE F815 و F816Blk مائية ولكن توجد كميات صغيرة من المذيبات. راجع ورقة MSDS المناسبة للحصول على التفاصيل. بوليمر VICTREX® PEEK الموجود في مشتتات VICOTE مثل الدرجات الأخرى غير المطلية من بوليمر VICTREX PEEK هو مادة لدن بالحرارة بطبيعته ويظهر تدفقًا فوق درجة حرارة الانصهار. عند معالجتها باستخدام الإرشادات الصحيحة، ستظهر الطلاءات الخصائص الممتازة التي يشتهر بها بوليمر VICTREX PEEK. تتمتع طلاءات VICOTE بمقاومة كيميائية ممتازة. راجع قاعدة بيانات Victrex للمقاومة الكيميائية للحصول على مزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.300	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	طلاء رش	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.15	-	ASTM G133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصاق الفتحة المتقاطعة (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
الصدمة المباشرة		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
صلابة كونيغ (40.0 إلى 50.0 ميكرومتر)	min 2.0	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.