VICOTE® F816Blk

المصنع	Victrex plc	**الفئة**	PEEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VICOTE® هو الاسم التجاري لمجموعة طلاءات Victrex. تتوفر طلاءات VICOTE من خلال Victrex أو شبكة المتعاقدين المفضلين لديها. تم تركيب الدرجات VICOTE F815 و F816Blk خصيصًا لتوفير طلاء يمنح مقاومة عالية للتآكل والاحتكاك جنبًا إلى جنب مع خصائص تحرير ممتازة يتم الاحتفاظ بها مع تآكل الطلاء. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص في درجات الحرارة العالية حيث قد تفشل طلاءات التحرير الأخرى. تشتتات VICOTE لديها مستوى منخفض من المواد القابلة للاستخلاص. اتصل بـ Victrex لمزيد من التفاصيل. تشتتات VICOTE F815 و F816Blk مائية الأساس ولكنها تحتوي على كميات صغيرة من المذيبات. ارجع إلى ورقة بيانات السلامة (MSDS) المناسبة للحصول على التفاصيل. بوليمر PEEK الموجود في تشتتات VICOTE، مثل الدرجات الأخرى غير المخصصة للطلاء من بوليمر PEEK، هو من طبيعة لدائن حرارية ويظهر تدفقًا فوق درجة حرارة الانصهار. عند معالجتها باستخدام الإرشادات الصحيحة، ستظهر الطلاءات الخصائص الممتازة التي يشتهر بها بوليمر PEEK. تتمتع طلاءات VICOTE بمقاومة كيميائية ممتازة. استشر قاعدة بيانات المقاومة الكيميائية لـ Victrex لمزيد من التفاصيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.300	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	طلاء رش	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.15	-	ASTM G133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصاق الفتحة المتقاطعة (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
الصدمة المباشرة		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
صلابة كونيغ (40.0 إلى 50.0 ميكرومتر)	min 1.9	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.