Vikalloy P26

المصنع	Viking Polymers, LLC	**الفئة**	PMMA+PVC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vikalloy P26 عبارة عن مادة من مادة حمض الأكريليك (PMMA) (PMMA PVC) PVC. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: قولبة بثق المقاطع الجانبية. الميزات الرئيسية لـ Vikalloy P26 هي: مُثبِّط للهب/مُصنَّف للهب مُثبِّط للهب قابلية معالجة جيدة مقاومة للصدمات الصلبة تشمل مجالات التطبيق النموذجية: التطبيقات الصناعية اللوازم التجارية/المكتبية الرعاية الطبية/الصحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة مقاومة كيميائية جيدة مثبطات اللهب	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيق صناعي معدات الأعمال مظهر لوازم طبية/تمريضية	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بثق المظهر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	42.1 MPa	6106.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	110 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	66.2 MPa	9601.52 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	75.6 C°	168.08 F°	ASTM D648

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	UL 94
	5V	-	UL 94

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.