# Vikalloy P88

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Viking Polymers, LLC | **الفئة** | PMMA+PVC |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vikalloy P88 هي مادة أكريليك أسيد (PMMA) (PMMA PVC) PVC. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: قولبة بثق المقاطع. الميزات الرئيسية لـ Vikalloy P88 هي: مقاومة كيميائية، مثبط للهب. مجال التطبيق النموذجي لـ Vikalloy P88 هو: صناعة السيارات

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة المذيبات<br>قابل للتنظيف<br>مقاومة كيميائية جيدة<br>مثبطات اللهب | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أجزاء السيارة الداخلية<br>مظهر | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | الألوان المتاحة | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بثق المظهر | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.38 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة روكويل** | 98 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 41.4 MPa | 6004.57 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 55 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 2410 MPa | 349541.58 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 63.4 MPa | 9195.41 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 190 J/m | 3.56 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 77.8 C° | 172.04 F° | ASTM D648 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | - | | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | C° | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المحول | C° | - | - |
| درجة حرارة القالب (Die) | C° | - | - |
| غير معروف | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.