Vinnolit® C 65 V

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit C 65 V هو بوليمر متجانس معلق تم اختيار حجم الجسيمات الصغير وتوزيع حجم الجسيمات الضيق الخاص به ليناسب الاحتياجات الخاصة لصنع المعجون. نظرًا لامتصاصه المنخفض للغاية للملدنات في درجة حرارة الغرفة، فإن Vinnolit C 65 V يقلل من لزوجة البلاستيسولات ويقلل من التمدد إذا كان موجودًا. كما أنه يزيد من العمر الافتراضي للمعاجين. يستخدم Vinnolit C 65 V كمكون مزيج مع درجات معجون مستحلب أو تعليق دقيق أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.63 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قيمة K	65.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	105.0 ml/g	-	ISO 1628
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.