# Vinnolit® E 2078

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vinnolit GmbH & Co KG. | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vinnolit E 2078 هو بوليمر مستحلب متخصص بقيمة K عالية لتقويم الأفلام الصلبة بعملية Luvitherm.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | فيلم | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | 0.50 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **قيمة K** | 78.0 | - | ISO 1628-2 |
| **رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)** | 159.0 ml/g | - | ISO 1628 |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **توزيع حجم الجسيمات** | | - | ISO 4610 |
| | % | - | - |
| | % | - | - |
| **المواد المتطايرة** | % | - | ISO 1269 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.