Vinnolit® E 2178

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PVC مستحلب للمعالجة الحرارية ® Vinnolit E 2178 هو بوليمر مستحلب خاص بقيمة K عالية لتقويم الأفلام الصلبة بعملية Luvitherm. المعالجة والتطبيقات يجب عمومًا خلط Vinnolit E 2178 مع إضافات PVC النموذجية لعملية Luvitherm باستخدام تقنيات الخلط القياسية. يتم تقويم الخلطات القائمة على Vinnolit E 2178 عن طريق عملية درجة الحرارة المنخفضة (Luvitherm) لإنتاج فيلم صلب عالي الجودة. تعتبر خصائص التمدد الممتازة لهذه الأفلام بسرعات إنتاج عالية مفيدة بشكل خاص. تُظهر الأفلام القائمة على Vinnolit E 2178 الفوائد التالية: خصائص ميكانيكية ممتازة، خاصة المتانة العالية ومقاومة التمزق قدرة شحن كهروستاتيكي منخفضة سطح لامع استواء جيد بسبب القدرة الجيدة على التمدد مقاومة جيدة للمذيبات نظرًا لهذه الخصائص، يفضل استخدام Vinnolit E 2178 للأفلام لصنع الشريط اللاصق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تمدد جيدة مقاومة تمزق جيدة متانة جيدة لمعان عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم شريط لاصق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة التشكيل الحراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.50 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	78.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	159.0 ml/g	-	ISO 1628-2
توزيع حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.