Vinnolit® E 67 FF

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PVC لصنع المعجون ® Vinnolit E 67 FF هو حجم جسيمات دقيق، ونوع مستحلب PVC متجانس الجزيئات بوزن جزيئي منخفض إلى متوسط مع محتوى مستحلب متوسط. ينتج بلاستيسولات تظهر لزوجة متوسطة بمعدلات قص منخفضة وعالية مع خصائص تدفق نيوتونية بشكل أساسي مع مستويات ملدنة منخفضة (40-60 phr). تم تطويره خصيصًا للتركيبات المدمجة أو الرغوية كيميائيًا ذات المحتوى المنخفض من الملدنات. يُظهر بشكل عام معدلات تبلور / اندماج ممتازة ويعطي ثباتًا حراريًا / ضوئيًا جيدًا مع مجموعة واسعة من المثبتات. يوصى باستخدام خلاطات من النوع عالي السرعة. المعالجة والتطبيق: ينتج Vinnolit E 67 FF بلاستيسولات ذات محتوى منخفض من الملدنات وهي مثالية للطلاء المنتشر للرغاوي المنفوخة كيميائيًا للأرضيات المبطنة وأغطية الجدران باستخدام عملية "Congoleum"، حيث يمكن تحقيق بنية خلوية مغلقة دقيقة جدًا مع تثبيط ممتاز وحدة كفاف حادة على كل من مستويات التمدد العالية والمنخفضة. يمكن تطبيق البلاستيسولات بواسطة أدوات طلاء الأسطوانة العكسية، وأدوات طلاء الشاشة الدوارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	ثبات حراري جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
	Plasticized	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء الأرضيات ألواح الجدران	- - -	- - -
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	67.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	113.0 ml/g	-	ISO 1628-2
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 1624
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.