Vinnolit® E 68 FO

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 68 FO هو بوليمر متجانس مستحلب دقيق الجزيئات لصنع المعجون يتم تحويله بسهولة إلى بلاستيسولات منخفضة اللزوجة مع عمر تخزين جيد. تُظهر معاجين Vinnolit E 68 FO ذات المحتوى المتوسط من الملدنات تدفقًا نيوتونيًا تقريبًا على نطاق القص بأكمله. يُظهر Vinnolit E 68 FO خصائص رغوة جيدة جدًا. تم تطوير E 68 FO خصيصًا لتلبية متطلبات رغوة التثبيط بالإضافة إلى رغوة الجانب الخلفي لتطبيقات الأرضيات. يجمع E 68 FO بين الرغوة السريعة وهيكل خلية دقيق للغاية ويسمح باستخدام درجة واحدة فقط لطبقتين وظيفيتين. ومع ذلك، يحتوي E 68 FO فقط على كميات صغيرة من المستحلب وبالتالي يحتوي بشكل عام على محتوى رماد كبريتات أقل من 0.25٪ (GOST 15973-82 B).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الأرضيات رغوة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
رماد الكبريتات	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.