Vinnolit® E 68 SA

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 68 SA هو بوليمر متجانس مستحلب دقيق الجزيئات لصنع المعجون، مصنف على أنه راتينج منخفض إلى متوسط اللزوجة. تُظهر البلاستيسولات المصنوعة من Vinnolit E 68 SA علم ريولوجيا نيوتونيًا تقريبًا. يوصى باستخدام Vinnolit E 68 SA لإنتاج الرغاوي المنفوخة كيميائيًا. تشمل التطبيقات النموذجية على سبيل المثال قماش جلدي صناعي، وأرضيات، ورغاوي غير مدعومة وأغطية جدران رغوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الأرضيات رغوة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.47 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.