Vinnolit® E 70 CQ

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 70 CQ هو بوليمر متجانس مستحلب دقيق الجزيئات لصنع المعجون يعطي بلاستيسولات عالية اللزوجة جدًا مع عمر تخزين جيد. الحد الأدنى للملدن للمعاجين المصنوعة من Vinnolit E 70 CQ هو ما يقرب من 80 جزءًا من DINP بناءً على 100 جزء من PVC. تُظهر جميع المعاجين التي تتجاوز هذا الحد سلوكًا ريولوجيًا عاليًا جدًا. وفقًا لذلك، يتم استخدام Vinnolit E 70 CQ - بصرف النظر عن تطبيقه الرئيسي في طلاء قاعدة القماش - كمكون مزيج لرفع نقطة الخضوع أو لتقليل تمدد المعاجين. ينطبق هذا على سبيل المثال عند تصفيح الأقمشة مباشرة في طبقات الرغوة الرطبة، في المواد المانعة للتسرب في الجزء السفلي من السيارات أو لمنع تكون الفقاعات أثناء طلاء الانتشار.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط طلاءات القماش	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.42 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.