Vinnolit® E 70 LF

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PVC للتطبيق اللصقي ® Vinnolit E 70 LF هو بوليمر مشترك دقيق الجزيئات لصنع المعجون من كلوريد الفينيل و 5٪ أسيتات فينيل ينتج بلاستيسولات منخفضة اللزوجة مع ثبات تخزين ممتاز (انظر الرسم التوضيحي). نظرًا لاحتوائه على أسيتات فينيل، يمكن معالجة Vinnolit E 70 LF بسهولة في درجات حرارة تبلور منخفضة. المعالجة والتطبيق: يمكن تحويل Vinnolit E 70 LF إلى معاجين بالطرق القياسية، عن طريق المذيب أو الخلاط منخفض السرعة. ومع ذلك، يجب تجنب التسخين غير الضروري للمعجون أثناء الخلط لأن محتوى أسيتات الفينيل قد يتسبب في ارتفاع اللزوجة. يمكن تطبيق المعاجين التي تعتمد على Vinnolit E 70 LF بجميع الإجراءات المعتادة. Vinnolit E 70 LF هو درجة معجون منخفضة اللزوجة وتتصلب في درجة حرارة منخفضة، ويوصى بها لطلاء الأقمشة الأساسية الحساسة للحرارة، ومعاجين التصفيح، ودعامات السجاد بالإضافة إلى المواد المانعة للتسرب في الجزء السفلي من السيارات ومانعات التسرب. تستفيد هذه التطبيقات أيضًا من قدرة تحميل عالية للحشو بالإضافة إلى التصاق جيد بالأقمشة الأساسية النسيجية والأسطح المعدنية للسيارات. لتقليل لزوجة المعجون وزيادة العمر الافتراضي، يمكن مزج Vinnolit E 70 LF مع راتنجات موسعة متجانسة مثل Vinnolit EXT / Vinnolit C 65 V. الخصائص البارزة هي: درجات حرارة تبلور أقل بكثير التصاق جيد بالمنسوجات والألواح المعدنية للسيارات خصائص ميكانيكية أفضل مقاومة أفضل للتآكل في المواد المانعة للتسرب UBC ثبات تخزين ممتاز للبلاستيسولات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التصاق جيد	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	بطانة السجاد	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	Laminates	-	-
	مانعات التسرب	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
توزيع حجم الجسيمات	%	-	-
محتوى الفينيل	5.0 %	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.