Vinnolit® E 70 TT

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 70 TT عبارة عن درجة مستحلب متجانسة الجزيئات الدقيقة، مصممة لتطبيقات المعجون. يمكن تحويله بسهولة إلى مادة بلاستيكية ذات لزوجة منخفضة جدًا (على نطاق واسع من القص)، وسلوك تدفق نيوتوني صارم وعمر تخزين ممتاز مع محتويات بلاستيكية متوسطة، ولا يُظهر نقطة استسلام أو تشوهات في التدفق. نظرًا لخصائص التدفق العامة ومستوى لزوجة المعجون المنخفض والمظهر اللوني المحايد جدًا وامتصاص الماء المنخفض الممتاز، فإن Vinnolit E 70 TT مفيد تمامًا في طلاء المنسوجات (المواد المقاومة للماء، وأشرعة الشمس، والقطران، والأحزمة الناقلة وما إلى ذلك)، والجلد الصناعي والطلاءات العلوية للأرضيات بالإضافة إلى عمليات القولبة الدورانية والطلاء بالغمس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الطلاء بالغمس	-	
	Plastisol	-	
	قولبة دورانية	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.35 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.