Vinnolit® E 75 HV

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PVC لتطبيق المعجون ®Vinnolit E 75 HV عبارة عن بوليمر متجانس مستحلب لصنع المعجون ذو حجم جسيمات دقيقة، مصنف على أنه راتينج عالي اللزوجة. تُظهر البلاستيسولات المصنوعة من Vinnolit E 75 HV علم الانسياب البلاستيكي الكاذب Vinnolit E 75 HV مناسب بشكل خاص لإنتاج أغشية مدمجة ورغوات منفوخة كيميائيًا. التطبيق النموذجي هو الجلد الصناعي، خاصة للأسطح المشكلة بالحرارة في تطبيقات السيارات. المعالجة والتطبيق: يمكن تطبيق البلاستيسولات القائمة على Vinnolit E 75 HV بجميع تقنيات الطلاء شائعة الاستخدام للجلد الصناعي. Vinnolit E 75 HV مناسب بشكل خاص لتصنيع الجلد الصناعي الذي يخضع للتشكيل الحراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة عالية هوموبوليمر	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات جلد صناعي	- -	- -
طريقة المعالجة	طلاء Plastisol التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	73.0	-	ISO 1628-2
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 1624
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (Fogging)		-	-
	mg	-	ISO 6452
	mg	-	DIN 75201B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.