Vinnolit® E 75 SK

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 75 SK عبارة عن بوليمر متجانس مستحلب لصنع المعجون بحجم جسيمات دقيقة، مصنف على أنه راتينج ذو لزوجة منخفضة إلى متوسطة. تُظهر المواد البلاستيكية المصنوعة من Vinnolit E 75 SK علم انسياب شبه لدائن قليلاً. يعتبر Vinnolit E 75 SK مناسبًا بشكل خاص لإنتاج أغشية مدمجة ورغوات منفوخة كيميائيًا. التطبيق النموذجي هو الجلد الصناعي، وخاصة للأسطح المشكلة بالحرارة في تطبيقات السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة متوسطة-منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات رغوة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.42 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	74.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	141.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (Fogging)	mg	-	DIN 75201B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.