Vinnolit® K 301 NF

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة مضافة مضادة للكهرباء الساكنة تعتمد على مستحلب Vinnolit K 301® PVC موصى بها لمقالات PVC بخصائص مضادة للكهرباء الساكنة وشفافية جيدة وقابلية محسنة للطباعة، خاصة في الأفلام الصلبة. المعالجة والتطبيقات: Vinnolit K 301 NF عبارة عن مسحوق يتدفق بحرية يتم إنتاجه في عملية تصنيع خاصة من مستحلب PVC وعامل مضاد للكهرباء الساكنة عالي الكفاءة وشفاف. تتم إضافة Vinnolit K 301 NF إلى تركيبة PVC بالطرق القياسية للخلط الساخن أو البارد. تجدر الإشارة إلى أن العامل المضاد للكهرباء الساكنة منتشر بشكل متجانس في جميع أنحاء المركب. تتم معالجة الخلطات التي تحتوي على Vinnolit K 301 NF: 1. لمقالات PVC بخصائص محسنة مضادة للكهرباء الساكنة 2. يفضل أن يكون ذلك للأغشية الصلبة التي تتمتع، بالإضافة إلى الخصائص المحسنة المضادة للكهرباء الساكنة، أيضًا بشفافية جيدة وقابلية محسنة للطباعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة شفافية عالية	- -	- -
الاستخدامات	فيلم	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.54 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	60.0	-	ISO 1628-2
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.