Vinnolit® M 68 FW

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit M 68 FW® عبارة عن بوليمر متجانس PVC ذو حجم جسيمات دقيقة لصنع المعجون PVC ووزن جزيئي منخفض إلى متوسط مع محتوى مستحلب متوسط لمعالجة المعجون. ينتج مواد بلاستيكية ذات لزوجة منخفضة عند معدلات القص المنخفضة والعالية. لقد تم تطويره خصيصًا لتطبيقات الرغوة مثل الأرضيات والجلد الصناعي والرغوة العامة. وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يتمتع أيضًا بأداء جيد في التطبيقات المدمجة مثل طبقة الأساس للأرضيات. الخصائص الرئيسية: لزوجة منخفضة خصائص رغوة جيدة وهيكل خلية دقيقة لا يلتصق بأسطوانة التبلور تحمل عالية للمواد المالئة (يمكن أيضًا تحقيق جميع الفوائد مع أحمال عالية من المواد المالئة في التركيبة) يستخدم في رغوة طباعة الأرضيات بالإضافة إلى رغوة الجانب الخلفي ممكن درجة رغوة عالمية لجميع أنواع تطبيقات رغوة PVC المعجون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	الأرضيات	-	-
	رغوة	-	-
	جلد صناعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة Plastisol	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.35 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	67.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	113.0 ml/g	-	ISO 1628-2
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 1624
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.