# Vinnolit® MP 7151

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vinnolit GmbH & Co KG. | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vinnolit MP 7151 هو بوليمر متجانس PVC ذو حبيبات دقيقة مع محتوى مستحلب متوسط. ينتج بلاستيسولات تظهر لزوجة منخفضة جدًا في معدلات القص المنخفضة / العالية وخصائص تدفق نيوتونية حتى في محتويات الملدنات المنخفضة (40-60 جزء لكل مائة جزء من الراتنج). تُظهر البلاستيسولات مع Vinnolit MP 7151 سلوك تدفق متجانس ولزوجة منخفضة جدًا وتحمل عالي جدًا للحشو، مما يجعلها مفيدة تمامًا لعملية الطلاء عالية السرعة، على سبيل المثال في الطلاءات الأساسية للأرضيات، وتطبيقات طباعة الشاشة الدوارة بالإضافة إلى الطلاءات الأساسية النسيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية عمر الوعاء الجيدة جدًا والثبات الحراري الجيد يجلبان قيمة مضافة في مجالات التطبيق هذه.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لزوجة منخفضة | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |
| **طريقة المعالجة** | Plastisol | - | - |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **الكثافة الظاهرية** | 0.38 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **قيمة K** | 71.0 | - | ISO 1628-2 |
| **رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)** | 128.0 ml/g | - | ISO 1628 |
| **محتوى المستحلب** | متوسط | - | - |
| **توزيع حجم الجسيمات** | % | - | ISO 4610 |
| **المواد المتطايرة** | % | - | ISO 1269 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.