Vinnolit® P 70 F

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 70 F عبارة عن بوليمر متجانس ذو جزيئات دقيقة للغاية، للمواد البلاستيكية الخاصة ومعالجة الأورجانو (اللك). عند استخدامه مع المذيبات أو الملدنات والمواد المضافة الشائعة، فإن الأورجانوسول أو المواد البلاستيكية (انظر الرسم البياني) تتميز بلزوجة منخفضة وعمر تخزين جيد. تُظهر الطلاءات المصنوعة من Vinnolit P 70 F الحد الأدنى من امتصاص الماء، ولا يوجد ضباب عند التعرض للماء، وأعلى درجة من الوضوح، ولمعان عالي وخصائص كهربائية وعازلة جيدة جدًا. نظرًا للدقة الشديدة للجسيمات، يوصى باستخدام Vinnolit P 70 F للطلاءات الرقيقة جدًا، على سبيل المثال، طلاءات العلب والملفات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص كهربائية جيدة شفافية عالية لمعان عالي امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.36 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض للغاية	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.