Vinnolit® P 70 HT

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 70 HT عبارة عن بوليمر متجانس دقيق الحبيبات معلق دقيق، مصمم لتطبيقات المعجون. يمكن تحويله بسهولة إلى مادة بلاستيكية ذات لزوجة منخفضة، وخصائص تدفق شبه بلاستيكية معتدلة وعمر تخزين ممتاز. تُظهر المواد البلاستيكية المصنوعة من Vinnolit P 70 HT ذات المحتوى البلاستيكي المتوسط علم انسياب شبه لدائن معتدل مع تمدد طفيف عند معدلات القص العالية. يمكن تقليل/إزالة التمدد عن طريق المزج مع راتنجات موسعة، مثل Vinnolit C 65 V أو Vinnolit C 66 W أو مع درجات مستحلب خاصة. يُظهر Vinnolit P 70 HT خصائص امتصاص منخفضة جدًا للماء وله خصائص تجوية متميزة جنبًا إلى جنب مع ثبات حراري عالي جدًا. بفضل هذه الخصائص المهيمنة، فهو مفيد تمامًا للتطبيقات الخارجية، مثل اللافتات والمشمعات والمظلات واللوحات الإعلانية وألواح التسقيف والمنشآت النسيجية وطلاءات الملفات. يُظهر المنتج بالإضافة إلى ذلك شفافية ممتازة وخصائص طلاء منخفضة جدًا، مما يجعله مناسبًا تمامًا للطلاءات العلوية الشفافة بالإضافة إلى الأسطح المطبوعة (الإعلانات).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
	لزوجة منخفضة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات خارجية ورقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.35 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض للغاية	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.