Vinnolit® P 70 PS

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 70 PS عبارة عن بوليمر متجانس دقيق الحبيبات لمعالجة المواد البلاستيكية مما يعطي مواد بلاستيكية متوسطة اللزوجة مع عمر تخزين ممتاز. تُظهر المعاجين المصنوعة من Vinnolit P 70 PS علم انسياب شبه لدائن معتدل عند معدلات القص المنخفضة وسلوك تدفق تمددي معتدل عند معدلات القص الأعلى، والذي يصبح أكثر وضوحًا عند مستوى الملدنات المنخفض. يمكن تقليل هذا السلوك التمددي بسهولة عن طريق المزج مع درجات موسعة، مثل Vinnolit C 65 V أو C 66 W (انظر الرسم البياني) أو عن طريق المزج مع درجات مستحلب خاصة. نظرًا لمحتواه المنخفض جدًا من المستحلب، يُظهر المنتج امتصاصًا منخفضًا جدًا للرطوبة مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الخارجية. تُظهر المواد البلاستيكية الرقيقة من Vinnolit P 70 PS جنبًا إلى جنب مع راتنجات المستحلب الخاصة خصائص ممتازة للطلاء بالغمس (Foulard) على سبيل المثال، ركائز النسيج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	امتصاص رطوبة منخفض لزوجة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات خارجية	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.37 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض للغاية	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.