Vinnolit® P 70

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 70 عبارة عن بوليمر متجانس دقيق الحبيبات لمعالجة المواد البلاستيكية مما يعطي مواد بلاستيكية منخفضة اللزوجة مع عمر تخزين ممتاز. تُظهر معاجين Vinnolit P 70 ذات المحتوى البلاستيكي المتوسط علم انسياب نيوتوني عند معدلات القص المنخفضة (Brookfield) وعلم انسياب تمددي معتدل عند معدلات القص العالية. يمكن تقليل التمدد بسهولة أو حتى إزالته عن طريق المزج مع راتنجات موسعة مثل Vinnolit C 65 V (انظر الرسم البياني) أو Vinnolit C 66 W أو درجات مستحلب خاصة. يتميز Vinnolit P 70 بمقاومة ممتازة للماء وثبات حراري/مقاومة للعوامل الجوية وبالتالي فهو مناسب تمامًا للتطبيقات الخارجية طويلة الأجل، على سبيل المثال، الإنشاءات النسيجية وألواح التسقيف والمشمعات والمظلات وطلاء الملفات والأفلام الزخرفية، وبسبب شفافيته العالية، للطلاءات العلوية الشفافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	تطبيقات خارجية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.36 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض للغاية	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.