ELASTOSIL® 5000

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مواد مانعة للتسرب RTV-1، مرنة، بناء.

المواصفات الفنية

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
معدل البثق	500 ml/min	-	-
القوام (Consistency)	غير متدلي	-	ISO 7390
وقت تشكيل القشرة	20.0 min	-	-
معامل الشد	0.380 MPa	55.11 psi	ISO 8339
قوة الشد	0.700 MPa	101.53 psi	ISO 8339
قوة التمزق	4.50 kN/m	-	ISO 34

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.