ELASTOSIL® A 07

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 الترابط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع الترابط والختم، إضاءة الترابط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الترابط والختم، الأجهزة المنزلية الترابط والختم، الطاقات المتجددة الأجهزة الصغيرة، الأجهزة المنزلية التدفئة وتكييف الهواء، الأجهزة المنزلية التدفئة وتكييف الهواء، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	عديم اللون	-	-
الكثافة	0.980 g/cm³ 1.02 g/cm³	- - -	- DIN 51757 ISO 2781
اللزوجة	8.0 Pa·s	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	12 hr	-	-
وقت تشكيل القشرة	3.0 min	-	-
صلابة شور	20	-	ISO 868
قوة الشد	1.50 MPa	217.56 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	ISO 37
قوة التمزق	4.00 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.