ELASTOSIL® A 234

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 الأجهزة الصغيرة، الأجهزة المنزلية مكواة فرد الشعر، الأجهزة المنزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة	- - - -	- - - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أبيض	-	-
الكثافة	1.21 g/cm³ 1.22 g/cm³	- - -	- DIN 53217 ISO 1183
اللزوجة	35 Pa·s	-	Brookfield
وقت المعالجة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 10.0-15.0	-	-
صلابة شور	38	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 2.50	psi 362.6	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 200	-	DIN 53504
قوة التمزق	kN/m 4.20	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.