ELASTOSIL® C 150 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، تقنية الرش RTV-2، سيارات ونقل، قولبة نقل الراتينج (RTM)، مركبات، تقنية التصفيف اليدوي، مركبات، تقنية الرش، مركبات، تقنية التصفيف اليدوي، سيارات ونقل، مركب تغليف، إلكترونيات، صناعة القوالب، مركبات، صناعة القوالب، سيارات ونقل، صناعة القوالب، بناء القوالب، صناعة القوالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	صنع القوالب فيلم أكياس التفريغ	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة نقل الراتنج	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
صلابة شور	25	-	ISO 868
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	500 %	-	ISO 37
قوة التمزق	25.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.