ELASTOSIL® E 10

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، حشيات RTV-1، حشيات تجهيز البلاستيك والمطاط، هندسة ميكانيكية وهندسة مصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أحمر	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³ 1.11 g/cm³	- - -	- ISO 1183 DIN 53479
اللزوجة	8.0 Pa·s	-	Brookfield
وقت المعالجة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 10.0-15.0	-	-
صلابة شور	25	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 4.70	psi 681.68	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 500	-	DIN 53504
قوة التمزق	kN/m 5.10	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.