ELASTOSIL® E 14

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، حشيات من النوع الرطب RTV-1، سيارات ونقل، ربط وختم، مواد لاصقة ومانعة للتسرب، أجهزة صغيرة، أجهزة منزلية، تدفئة وتكييف الهواء، أجهزة منزلية، تدفئة وتكييف الهواء، هندسة ميكانيكية وهندسة مصانع، ربط وختم، هندسة ميكانيكية وهندسة مصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أحمر	-	-
الكثافة	1.15 g/cm³ 1.18 g/cm³	- - -	- DIN 53479 ISO 1183
وقت المعالجة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت تشكيل القشرة	min 15.0-20.0	-	-
صلابة شور	38	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 3.00	psi 435.11	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 450	-	DIN 53504
قوة التمزق	kN/m 7.00	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.