# ELASTOSIL® E 385

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، طلاءات RTV-1، دهانات وطلاءات، ربط وختم، إضاءة، ربط وختم، مواد لاصقة ومانعة للتسرب

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>ربط<br>مانعات التسرب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | عديم اللون | - | - |
| **الكثافة** | g/cm³ 0.900<br>g/cm³ 1.09 | -<br>-<br>- | -<br>ISO 2811<br>ISO 2781 |
| **وقت المعالجة** | hr 12-24 | - | - |
| **وقت تشكيل القشرة** | min 15.0 | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **صلابة شور** | 30 | - | ISO 868 |
| **قوة الشد** | MPa 4.50 | psi 652.67 | ISO 37 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | % 400 | - | ISO 37 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.