ELASTOSIL® E 43

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجهزة صغيرة RTV-1، أجهزة منزلية، أفران ميكروويف، أجهزة منزلية، ربط لـ HTV، تجهيز البلاستيك والمطاط، طلاء الأقمشة والمنسوجات، منسوجات فنية، ربط وختم، مواد لاصقة ومانعة للتسرب، ربط وختم، هندسة ميكانيكية وهندسة مصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.09 g/cm³ 1.10 g/cm³	- - -	- DIN 53217 ISO 1183

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	300 Pa·s	-	DIN EN ISO 2555
وقت المعالجة	12 hr	-	-
وقت تشكيل القشرة	15.0-20.0 min	-	-
صلابة شور	30	-	DIN 53505
قوة الشد	6.20 MPa	899.24 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	600 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	11.5 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.