# ELASTOSIL® E 47

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، أجهزة صغيرة RTV-1، أجهزة منزلية، أفران ميكروويف، أجهزة منزلية، ربط لـ HTV، تجهيز البلاستيك والمطاط، طلاء الأقمشة والمنسوجات، منسوجات فنية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | غرض عام | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |
| | ربط | - | - |
| | مانعات التسرب | - | - |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الكثافة** | | - | - |
| | 1.00 g/cm³ | - | DIN 51757 |
| | 1.07 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **وقت تشكيل القشرة** | 5.0-15.0 min | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **صلابة شور** | 35 | - | DIN 53505 |
| **قوة الشد** | 4.50 MPa | 652.67 psi | DIN 53504 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 450 % | - | DIN 53504 |
| **قوة التمزق** | 10.0 kN/m | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.