ELASTOSIL® E 50

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، ربط وختم RTV-1، مواد لاصقة ومانعة للتسرب، أجهزة منزلية، أجهزة منزلية صغيرة، أجهزة منزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	 1.07 g/cm³ 1.08 g/cm³	- - -	- ISO 1183 DIN 53217
اللزوجة	50 Pa·s	-	DIN EN ISO 3219
وقت المعالجة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 10.0-15.0	-	-
صلابة شور	35	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 3.60	psi 522.14	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 350	-	DIN 53504
قوة التمزق	kN/m 3.50	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.