ELASTOSIL® E 60

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، قوالب خبز RTV-1، أجهزة منزلية، طلاء صينية الخبز، تجهيز الأغذية، طلاء صينية الخبز، دهانات وطلاءات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أحمر	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.12 g/cm³ 1.13	- - -	- DIN 53217 ISO 1183
اللزوجة	Pa·s 70	-	Brookfield
وقت المعالجة	hr 12	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 15.0-20.0	-	-
صلابة شور	35	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 2.80	psi 406.11	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 280	-	DIN 53504

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.