ELASTOSIL® E 70

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مكاوي فرد RTV-1، ربط وختم الأجهزة المنزلية، مواد لاصقة ومانعة للتسرب للأجهزة المنزلية، الأجهزة المنزلية الصغيرة، ربط وختم الأجهزة المنزلية، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أحمر	-	-
الكثافة	1.22 g/cm³ 1.24 g/cm³	- - -	- DIN 53217 ISO 1183
اللزوجة	60 Pa·s	-	Brookfield

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	12 hr	-	-
وقت تشكيل القشرة	15.0-20.0 min	-	-
صلابة شور	40	-	DIN 53505
قوة الشد	3.50 MPa	507.63 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	5.10 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.