ELASTOSIL® E 92 N

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، طلاء المنسوجات RTV-1، منسوجات فنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طلاءات القماش طلاءات غير منسوجة تطبيقات النسيج طلاءات منسوجة	- - - -	- - - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.01 g/cm³ 1.10 g/cm³	- - -	- DIN 53217 ISO 1183
اللزوجة	85 Pa·s	-	DIN EN ISO 2555
وقت المعالجة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت تشكيل القشرة	min 10.0	-	-
صلابة شور	18	-	DIN 53505
قوة الشد	MPa 1.50	psi 217.56	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	% 450	-	DIN 53504

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.